

РокаПлюс 151

Жидкий модификатор для улучшения реологических характеристик тампонажных смесей без использования песка

Описание продукта

РокаПлюс 151 – высокоэффективный модификатор, который придает тампонажным смесям, а также составам с содержанием микроцементов тиксотропные свойства для улучшения прокачиваемости. При использовании модификатора раствор приобретает легкую тиксотропию и таким образом устраняется риск проявления расслоения раствора. РокаПлюс 151 уменьшает количество воды затворения в тампонажном растворе и поэтому не требуется дополнительного применения пластификатора. Данный материал рекомендован для применения в тампонажных растворах без использования песка, а также в микроцементных составах.

Области применения

- Набрызг-бетоны (торкретбетоны)
- Тампонажные растворы
- Бетоны с низким содержанием цемента
- Бетоны с недостаточным содержанием мелких фракций заполнителя.
- Пластификация Микроцементов

•

Свойства и преимущества

- РокаПлюс 151 значительно улучшает свойства свежего и схватившегося тампонажного раствора;
- Значительно увеличивает стабильность тампонажного раствора;
- Улучшает прокачиваемость бетона, особенно с низким содержанием цемента и с недостаточным содержанием мелких фракций заполнителя, таким образом снижая зависимость удобоукладываемости от гранулометрического состава заполнителя;
- Улучшает качество набрызга и уменьшает отскок при мокром методе применения набрызг-бетона;
- Улучшает сцепление с поверхностями, тем самым уменьшая дозу ускорителя в набрызг-бетоне.
 - Уменьшает Водотделение микроцементационных и цементационных систем, увеличивает распространение материала в различных грунтах

Технические характеристики

Показатель	Значение
Внешний вид	Светлая жидкость
Плотность,	1,07 ± 0,2 кг/литр

Применение

Материал вводится в тампонажный или бетонный состав при его приготовлении на БСУ или на объекте.

Дозировка добавки обычно составляет 0,4 – 1,0 % от суммы масс цемента и минерального порошка.

Упаковка

РокаПлюс 151 поставляется в контейнерах по 1070 кг или наливом.

Хранение

РокаПлюс 151 следует хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. В оригинальной упаковке срок годности продукта составляет 6 месяцев.

Меры предосторожности

Избегайте контакта с поверхностью кожи и глаз. Носите резиновые перчатки и защитные очки безопасности во время работы.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ООО «РУСИНЖЕКТ»

Дата последней редакции: 29.09.2015 г.

Телефоны: +7 495 998 70 40, электронная почта: wsanches@yandex.ru